



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для обработки пораженных плесневыми грибами и водорослями наружных и внутренних оштукатуренных, проштатлеванных, ранее окрашенных или новых строительных поверхностей из кирпича, бетона, газобетона, асбоцемента, ДСП, гипсокартонных плит и дерева.

СВОЙСТВА

Содержит специальные добавки для уничтожения микроорганизмов. Покрытие не вредит здоровью людей и домашних животных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой	70-100 г/кв.м.
Время высыхания	1 ч. при 20°C, относительной влажности воздуха не более 65% и влажности поверхности не более 8% (по СНиП 3.04.01-87)
Разбавитель	вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Обрабатываемые поверхности очистить от грязи и обеспылить. Непрочно держащиеся покрытия удалить.
Рекомендуемая влажность поверхности	Минеральные подложки – не более 8% (по СНиП 3.04.01-87) Древесина и материалы на ее основе – до 12%
Условия нанесения	Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.
Нанесение	Перед применением взболтать. Равномерно нанести на сухую пораженную поверхность в 1 слой кистью, валиком или тампоном. Через 12-24 часа после нанесения мертвые микроорганизмы удалить с поверхности жесткой щеткой или сильной струей воды. При сильном биопоражении обработку повторить. Для профилактики повторного биопоражения поверхность рекомендуется обработать грунтом БИОЩИТ ВАК®-01-03.
Очистка инструментов	До высыхания грунта отмываются водой.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Материал пожаровзрывобезопасен. Работать в перчатках. Использовать защитные очки. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды. Не допускается смешивать грунт с другими ЛКМ и органическими растворителями.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.