



**ГРУНТ АКФ-3-01
ФАСАДНЫЙ ЗИМНИЙ**

FREEZE MASONRY PRIMER

ПРИМЕНЕНИЕ	Предназначен для подготовки пористых минеральных поверхностей перед проведением окрасочных работ при температуре от минус 20°C до +30°C .
СВОЙСТВА	Улучшает адгезию и влагостойкость. Глубоко проникает в подложку. Эффективный порозаполнитель и межслойный адгезив. Снижает расход материала на финишную обработку. Улучшает качество финишного покрытия. Образует прозрачное бесцветное покрытие.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Расход на один слой	100-150 г/кв.м.
Время высыхания	1,5 часа при влажности 65% и температуре +20°C, при -2°C - 12 часов, при -25°C - 48 часов.
Разбавитель	уайт-спирит
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	
Подготовка поверхности	Обрабатываемые поверхности очистить и обеспылить. Известковые, непрочно держащиеся покрытия удалить.
Условия нанесения	Наносить при температуре воздуха и подложки выше -25°C.
Нанесение	Перед применением грунт перемешать. Наносить кистью, валиком, распылителем.
Очистка инструментов	До высыхания грунта отмываются уайт-спиритом.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре вдали от нагревательных приборов, избегая попадания прямых солнечных лучей. Рекомендованная температура хранения при температуре от +5 до +30°C. Допускается хранение при температуре от -20 ° до +30°C . Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	Грунт огнеопасен. Беречь от огня. Не допускается смешивать грунт с другими ЛКМ. При внутренних работах проветривать помещения, работать в резиновых перчатках.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.