



*По результатам испытаний в МЧС покрытий на основе композиций на водной основе (красок и грунтов) ВАК°  
Покрытия относятся к группе Г1 (слабогорючие) по классификации Технического регламента  
О требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)  
и могут применяться без ограничений, связанных с этим показателем.*

**ГРУНТ-ЭМАЛЬ ВАК® ВД-АК-012ПК  
ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫЙ**

**ANTI-CORROSIVE ENAMEL-PRIMER**

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Для защиты металлических поверхностей из чугуна, углеродистых и низколегированных сталей для наружных и внутренних работ. Применяется как самостоятельное покрытие, а также в качестве противокоррозионного грунтовочного слоя перед окраской водными (например эмали ВАК®) или алкидными эмалями.

**СВОЙСТВА**

Обеспечивает длительную, в сравнении с алкидными, антикоррозионную защиту. Образует высококачественное прочное, эластичное покрытие. Покрытие имеет высокую водо- и атмосферостойкость. Может подвергаться как холодной, так и горячей сушке до температуры 130°C. Быстро высыхает, практически без запаха.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Расход на один слой</b>	90-100 г/кв.м.
<b>Время высыхания</b>	не более 1 часа при температуре воздуха +20°C и влажности 65%
<b>Колеровка</b>	Колеруется водными и универсальными пигментными пастами. Рекомендуемая система ВАК®-КОЛОП.
<b>Разбавитель</b>	вода

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Подготовка поверхности**

Обрабатываемые поверхности очистить от грязи, пыли и ржавчины. При наличии сплошных участков плотно держащейся ржавчины покрыть их грунтом-эмалью ВАК® ВД-КС-011ПР. Поверхность обезжирить.

**Условия нанесения**

Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.

**Нанесение**

Перед применением грунт-эмаль перемешать.  
**В качестве самостоятельного покрытия:** на чистую сухую поверхность нанести 2-3 слоя грунта-эмали. Время межслойной сушки – 1 час при t +20°C, при t +(80-100)°C – 10-20 мин. Окончательная сушка - 48 час при t +20°C. Суммарная толщина высушенного покрытия должна быть не менее 80 мкм.  
**В качестве грунта:** 1 слой грунта-эмали, базовый материал по выбору.

**Очистка инструментов**

До высыхания грунта отмываются водой.

**Хранение**

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Грунт-эмаль нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не допускается смешивать грунт-эмаль с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.