



**КРАСКА ВД-АК-2502-501 – 525  
для художественно-декоративных, реставрационных и  
оформительских работ**

**СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ**

Краска предназначена для художественно-декоративных, реставрационных и оформительских работ внутри помещений. Легко наносится на поверхность бумаги, картона, керамики, предварительно загрунтованные поверхности холста, дерева, штукатурки, и других материалов. Пленка покрытия обладает высокой адгезией к основанию и эластичностью. Время высыхания слоя краски толщиной 100 – 150 мкм при температуре окружающего воздуха 23 °С и влажности 50% - 1 час. После высыхания пленка покрытия приобретает водостойкость. Краски ВАК® ВД-АК-2502-501 – 525 изготавливаются на основе высококачественных пигментов и обладают высокой укрывистостью и светостойкостью. Краски выпускаются с вязкостью и тиксотропными свойствами позволяющими получать рельефность мазков

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**Время высыхания**

Время высыхания слоя краски толщиной 100 – 150 мкм при температуре окружающего воздуха 23 °С и влажности 50% - 1 час.

**Разбавитель**

Вода или разбавитель ВАПА®.

**Цвет**

501 - оранжевый	513 – розовый
502 - коричневый	514 – красно-коричневый
503 - желтый	515 – зеленый
504 – красный светлый	516 – ультрамарин
505 – коричневый светлый	517 – зеленый темный
506 - сиена	518 – лимонный
507 – малиновый	519 – красный темный
508 – синий	520 – розовый светлый
509 – синий темный	521 – оливковый
510 – охра	522 – зеленый травяной
511 – умбра	523 - охра красная
512 – голубой	524 – черная
	525 - белая

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Условия нанесения**

При температуре не ниже 15°С и относительной влажности 55 – 70%

**Нанесение**

Перед нанесением краску необходимо тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком.

**Хранение**

При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 9 месяцев.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.