



**КРАСКА ВАК ВД-АК-1602-010
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК**

ПРИМЕНЕНИЕ	Краска предназначена для окраски деревянных балок опалубки
СВОЙСТВА	Содержит антисептик, защищающий древесину. Образует прочное атмосферостойкое и стойкое к действию бетонных смесей покрытие. Комфортно наносится, быстро высыхает. Не содержит летучих органических растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сухой остаток	Около 55%
Вязкость при поставке (по ВЗ-4, с)	90-150
Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)	Не более 1 часа (толщина мокрой пленки – 100-120 мкм)
Толщина нанесения	Рекомендуемая толщина нанесения – в 2 слоя по 100-120 мкм мокрого слоя
Укрывистость, г/м²	Не более 120
Разбавитель	Вода
Блеск	Матовый
Цвет	Стандартно - желтая, также цветная по каталогам NCS, ВАК-КОЛОР

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Очистить, обеспылить. Стругание, шлифование при необходимости.
Условия нанесения	При температуре не ниже + 8°C
Нанесение	Кисть, валик, воздушное распыление
Хранение	При температуре выше +5°C

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	Материалы нетоксичны, пожаровзрывобезопасны. при наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой могут вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.
--------------------------	--

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.