



КРАСКА ЭЛИТНАЯ ВАК®-20-3 АЛЬБИТ®  
СТОЙКАЯ К МЫТЬЮ

PAINT SCRUB RESISTANCE “ALBIT”

## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для высококачественной отделки стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты и т.п.). Возможно применение для наружных работ, в местах, защищенных от прямого попадания дождя. Применяется по кирпичу, бетону, газобетону, асбоцементу, ДС, ДВ, ГК плитам, рулонным отделочным материалам и дереву.

## СВОЙСТВА

Акрилатная супербелая краска.  
Образует белоснежное матовое покрытие. Высокая водостойкость и стойкость к мокрому истиранию. Не препятствует естественному дыханию поверхности. Идеальна для жилых и офисных помещений. Имеет сбалансированную вязкость. Удобно наносится, не капает и не брызгает. Быстро высыхает, не имеет запаха. Не желтеет со временем. Модифицирована полиуретанами.  
**Покрытие устойчиво к мытью с применением моющих средств.**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Расход на один слой</b>	110-130 г/кв.м.
<b>Время высыхания</b>	не более 1 часа при температуре воздуха +20°C и влажности 65%. Покрытие приобретает стойкость к влажной уборке через неделю после нанесения.
<b>Стойкость к мокрому истиранию</b>	Класс стойкости к мокрому истиранию по EN ISO 11998 и EN 13300 – 2 класс. Стойкость к мокрому истиранию по DIN 53778.2 – 7000 циклов.
<b>Колеровка</b>	Колеруется водными и универсальными пигментными пастами. Рекомендуемая система ВАК®-КОЛОП.
<b>Разбавитель</b>	вода

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность очистить от грязи, пыли, старой известковой, меловой или другой непрочно держащейся краски. Поверхность предварительно рекомендуется обработать грунтом ВАК®. Рекомендуемая влажность поверхности - не более 8% (по СНиП 3.04.01-87). Древесина и материалы на ее основе – от 6% до 12%.
<b>Условия нанесения</b>	Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.
<b>Нанесение</b>	Перед применением краску при необходимости перемешать. Наносить на подготовленную сухую поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего.
<b>Очистка инструментов</b>	До высыхания краски отмываются водой.
<b>Хранение</b>	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не допускается смешивать краску с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.