



КРАСКА ЭЛИТНАЯ ВАК®-50-1 АЛЬБИТ®
ШЕЛКОВИСТО-ГЛЯНЦЕВАЯ

PAINT ELITE SILKY-GLOSSY «ALBIT»

ПРИМЕНЕНИЕ

Высокоукрывистая белоснежная краска. Предназначена для ответственных внутренних и наружных работ. Применяется по кирпичу, бетону, газобетону, асбоцементу, ДС, ДВ, ГК плитам, рулонным отделочным материалам, картону, загрунтованному металлу и дереву.

СВОЙСТВА

Акрилатная супербелая краска.
Образует белоснежное красивое шелковисто-глянцевое покрытие. Высокие эксплуатационные характеристики – низкое грязеудержание, высокая водостойкость и износостойкость. Удобно наносится, не капает и не брызгает. Быстро высыхает, не имеет запаха. Не желтеет со временем. Особенно рекомендуется для окраски настенных рулонных покрытий и стен в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой.
Допускается частая мокрая уборка с использованием моющих средств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой	80-100 г/кв.м.
Время высыхания	не более 1 часа при температуре воздуха +20°C и влажности 65
Стойкость к мокрому истиранию	Класс стойкости к мокрому истиранию по EN ISO 11998 и EN 13300 – 1 класс. Стойкость к мокрому истиранию по DIN 53778.2 – более 20 000 циклов.
Колеровка	Колеруется водными и универсальными пигментными пастами. Рекомендуемая система ВАК®-КОЛОР.
Разбавитель	вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Поверхность очистить от грязи, пыли, старой известковой, меловой или другой непрочно держащейся краски. Поверхность предварительно рекомендуется обработать грунтом ВАК®. Рекомендуемая влажность поверхности - не более 8% (по СНиП 3.04.01-87). Древесина и материалы на ее основе – от 6% до 12%.
Условия нанесения	Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.
Нанесение	Перед применением краску при необходимости перемешать. Наносить на подготовленную сухую поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего. При окраске древесины использовать только для внутренних работ.
Очистка инструментов	До высыхания краски отмываются водой.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не допускается смешивать краску с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.