



**КРАСКА АКФ-1-25
ФАСАДНАЯ ЗИМНЯЯ НА ПЛИОЛИТНЫХ СМОЛАХ**

FREEZE MASONRY PAINT

ПРИМЕНЕНИЕ Предназначена для фасадных работ при температуре от **минус 20°С до + 30°С** по плотным минеральным поверхностям, в т. ч. по старым покрытиям любыми красками, и по загрунтованной поверхности металла.

СВОЙСТВА Образует прочное матовое покрытие длительной эксплуатации. Имеет повышенную адгезию. Высокая водо- и атмосферостойкость. Может наноситься без предварительного грунтования. Низкое грязеудержание. Покрытие устойчиво к мокрому истиранию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой 150-200 г/кв.м.

Время высыхания 1,5 часа при влажности 65% и температуре +20°С, при -2°С - 12 часов, при -20°С - 48 часов. Минимальное время достижения водо- и атмосферостойкости покрытия 24 часа после высыхания

Паропроницаемость покрытия Паропроницаемость покрытия толщиной 120 мкм $S_d=0,4$ м.

Колеровка Колеруется водными и универсальными пигментными пастами. Рекомендованная система ВАК®-КОЛОР.

Разбавитель уайт-спирит

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности Поверхность очистить от грязи, пыли, старой известковой или другой непрочно держащейся краски, выровнять и загрунтовать, используя соответствующие грунты ВАК®. Рекомендованная влажность поверхности - не более 8% (по СНиП 3.04.01-87).

Условия нанесения Наносить при температуре воздуха и подложки от -20°С до +30°С. Не допускается нанесение краски в течение суток после сильных морозов или оттепели. Предусмотреть возможность высыхания и набора водо- и атмосферостойкости покрытия без воздействия атмосферных осадков.

Нанесение Перед применением краску при необходимости перемешать. Наносить на подготовленную сухую поверхность кистью, валиком или распылителем в 2 слоя. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего.

Очистка инструментов До высыхания краски отмываются уайт-спиритом.

Хранение Хранить в плотно закрытой таре вдали от нагревательных приборов, избегая попадания прямых солнечных лучей. Рекомендованная температура хранения при температуре от +5 до +30°С. Допускается хранение при температуре от -20° до +30°С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Краска огнеопасна. Беречь от огня. Не допускается смешивать краску с другими ЛКМ. При внутренних работах проветривать помещения, работать в резиновых перчатках.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.